

PITTURA NIGHTGLOW / AERO1K

Colori	Brillanza in mcd/m ² dopo			
	1MIN	10MIN	60MIN	Lum
VERDE	2300	358	58	9000
TURCHESE	1400	280	44	5400
BLU	63,5	140	25	5000
VIOLA	41	10	2	380
BIANCO	520	69	12	1000
ARANCIONE	480	34	2	
ROSSO	400	18	2	

Misure su pittura di spessore 120 µm in 5 strati.

I dati tecnici sono stati ottenuti dai test in accordo con la norma DIN67510 Part I

La brillanza (Lum) attribuisce alla durata in minuti necessari affinché la brillanza sia ridotta a 0,32mcd/m² dal momento dell'arresto dell'eccitazione per la luce.

PITTURA EPOXY / POLIURETANO

Colori	Brillanza in mcd/m ² dopo			
	1MIN	10MIN	60MIN	Lum
VERDE	3800	685	91	12350
TURCHESE	1800	427	71	9230

Misure su pittura di spessore 125 µm in 4 strati.

I dati tecnici sono stati ottenuti dai test in accordo con la norma DIN67510 Part I

La brillanza (Lum) attribuisce alla durata in minuti necessari affinché la brillanza sia ridotta a 0,32mcd/m² dal momento dell'arresto dell'eccitazione per la luce.